

## CS-70W СМЕСЬ КЛАДОЧНАЯ М 70 (БЕЛАЯ)



### СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ БЕЛОГО ЦВЕТА ДЛЯ КЛАДКИ И ШТУКАТУРКИ

- Белый цвет
- Для кладки
- Для штукатурки
- Удобна в применении
- Прочность М70
- Кладка с толщиной слоя 3-10 мм
- Штукатурка с толщиной слоя 5-20 мм
- Влагостойкая
- Для внутренних и наружных работ

Масса 25 кг±1%

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смесь строительная сухая модифицированная на основе белого цемента ТМ «KRISTEK» применяется снаружи и внутри зданий для кладочных работ (толщина слоя от 3 до 10 мм) и для штукатурных работ (толщина слоя 5 - 20 мм), на прочных основаниях, не деформируются.

### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подготовка выполняется согласно ДСТУ-НБ В.2.6-212:2016.

До начала кладочных работ:

- определяют монтажный горизонт;
- наносят разметочные оси и устанавливают риски;
- проверяют точность разметки мест монтажа строительных конструкций согласно проекту и ДСТУ-Н Б В.1.3-1
- подготавливают основу, на которую будет монтироваться стена;
- подают материалы и изделия, необходимые для кладки.

Штукатурные работы начинают после окончания общестроительных и монтажных работ.

Поверхность основания должна быть шероховатой, ровной, без наличия загрязняющих веществ, которые могут снижать прочность сцепления между штукатурным слоем и поверхностью конструкции. Прочность основания должна быть не менее прочности штукатурного покрытия. Для повышения адгезии со смесью основу рекомендуется обработать грунтовкой (по 4:00 до начала работ).

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Работы выполнять при температуре воздуха от +5°C до +25°C. Температура поверхности основания должна быть в таких же пределах.

В помещениях за двое суток до начала работ, в процессе их выполнения, а также в течение трех суток по окончании нужно соблюдать температурный режим не ниже +5°C и до 25°C.

Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой в соотношении, которое указано в технических характеристиках, перемешать (рекомендуется применять электродрель с винтовой насадкой). Готовую смесь выдержать 5 минут, после чего снова перемешать. Полученная смесь пригодна к использованию в течение 120 минут (при рекомендованных атмосферных условиях).

Нанесение смеси ТМ «KRISTEK» в зависимости от вида работ:

- кладочных работы. Смесь применяется как классический раствор для кладки;
- штукатурные работы. Наносят смесь набрасывая на поверхность с последующим выравниванием правилом или металлической теркой. Движения выполняются снизу-вверх, следуя методу «мокрое по мокрому». Устраивая многослойные штукатурные покрытия, каждый последующий слой нужно наносить после схватывания предыдущего. Нанесенный слой следует разравнивать до начала схватывания растворной смеси.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	смесь белого цемента и минеральных заполнителей модифицированная полимерными добавками
Крупность заполнителя не более	0,8 мм
Время пригодности раствора для использования	120 мин
Прочность сцепления с основанием	0,5 МПа
Граница прочности на сжатие	7 МПа
Морозостойкость	50 циклов
Рекомендуемое количество воды для приготовления растворной смеси	0,22л / 1кг
Температура использования	+5°C до +25°C
Расход смеси	1,5 кг/м <sup>2</sup> /1мм

*Все указанные рекомендации эффективны при температуре воздуха 20°C и относительной влажности 60%.*

*Смесь строительная сухая ТМ «KRISTEK» Ц1.МР2. ШТ2 белая ДСТУ Б В.2.7-126: 2011*

### ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ

Инструменты для работы должны быть изготовлены из нержавеющей стали.

Используются: мало вращающаяся дрель с насадкой для размешивания, емкость для замеса смеси, шпатель, терки, полутерки, правило.

### ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЮ

- Прочность основания должна быть не менее прочности смеси;
- Несоблюдение технологии использования, указанной на упаковке, может негативно повлиять на эстетические и эксплуатационные свойства;
- Продукция не подлежит обязательной сертификации;
- Смесь безопасна для здоровья людей при производстве, транспортировке, хранении, применении и при эксплуатации при условии выполнения требований данного стандарта к безопасности производства и охраны труда;

- Хранить в недоступном для детей месте;
- Дата изготовления, срок хранения и номер партии указаны на упаковке;
- Использовать только по целевому назначению.
- Производитель не несет ответственность за использование продукции в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.
- Эта инструкция носит характер рекомендации и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ.

### **ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ**

Сухая строительная смесь содержит цемент, который вызывает щелочную реакцию при гидратации. При использовании смеси следует использовать средства индивидуальной защиты (респиратор и резиновые перчатки). При работе необходимо беречь кожу и глаза. В случае попадания смеси в глаза - немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

**Условия хранения:** Хранить в оригинальной неповрежденной упаковке, на поддонах, в сухом помещении при температуре не более 40°C и влажности воздуха не более 75%.

**Гарантийный срок:** Производитель гарантирует соответствие качества смесей требованиям настоящего стандарта в течение срока, указанного на упаковке, при условии выполнения требований транспортирования и хранения.

**Производитель:** Общество с Ограниченной Ответственностью «Комбинат малоэтажного домостроения «КАМБИО».

**0 800 330 917**  
Бесплатно по Украине

 **KRISTEK**  
СУХИЕ СМЕСИ