

GP-8G МОНТАЖНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ГИПСА



ГИПСОВАЯ МОНТАЖНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ГИПСА

- Для приклеивания и монтажа гипсокартона, гипсовых фактурных изделий
- Для кладки гипсовых блоков и панелей
- Подходит для облицовки легкими материалами
- Подходит для крепления без профиля и шурупов
- Устойчивая к сползанию и высокопластичная
- Высокая адгезия
- Паропроницаемая
- Быстротвердеющая

Масса 30 кг

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смесь строительная сухая модифицированная для монтажа на основе гипса ТМ «KRISTEK» предназначена для приклеивания гипсокартонных листов (ГКЛ) и гипсовых комбинированных панелей (ГКП) к бетонным, кирпичным, газобетонным поверхностям; для кладки гипсовыми блоками. Применяется для монтажа декоративных гипсовых элементов, карнизов и прочего. Для внутренних работ.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Подготовка выполняется согласно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.

Работы начинают после окончания общестроительных и монтажных работ. Основа должна быть сухой, чистой и монолитной, без шелушения и вздутий. Слабые места расшить и отремонтировать. На гладких поверхностях рекомендуется сделать, образуя борозды глубиной 3-5 мм. Для повышения контакта со смесью и снижения водопоглощения основы рекомендуется обработать грунтовкой (грунтовку выдержать до полного высыхания).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Работы выполнять при температуре воздуха от + 10°C до + 25°C, влажность не выше 75%. В других условиях технические характеристики смеси могут меняться. Особое внимание обращать на влажность в помещении - гипсовая смесь используется для сухих условий среды. В помещениях за двое суток до начала работ, в процессе их выполнения, а также в течение трех суток по окончании нужно соблюдать температурный режим и влажность, указанные выше.

Сухую смесь замесить чистой водой в количестве, которое указано в технических характеристиках, перемешать (рекомендуется применять электродрель с винтовой насадкой). Смесь выдержать 5 минут, после чего снова перемешать. Готовая смесь пригодна к использованию в течение 60 минут (при рекомендованных атмосферных условиях). Наносят смесь на поверхность листа по периметру

с минимальным разрывом и на расстоянии 35 см в средней части листа. Плиту с нанесенной смесью крепко прижать к основанию, с помощью выравнивающей планки корректировать легкими ударами. Штукатурка швов между плитами проводить не ранее чем через 6 часов после окончания монтажных работ.

ВНИМАНИЕ! Работы по монтажу ГКЛ и ГКП следует проводить после работ, которые могут вызвать деформацию листов.

Кладка гипсовой смесью производится аналогично классическому кладочному раствору.

Облицовочный материал укладывают на нанесенную смесь и прижимают с усилием до основания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|---|
| Состав | смесь гипса и молотого известняка, модифицированная полимерными добавками |
| Крупность заполнителя не более | 0,63 мм |
| Время пригодности смеси для использования | 45 мин |
| Открытое время работы (в зависимости от атмосферных условий) | 15 мин |
| Прочность сцепления с основанием | 0,8 МПа |
| Рекомендуемое количество воды для приготовления растворной смеси | 0,4л / 1кг |
| Расход смеси | 1,1 кг/м ² /1мм |

Все указанные рекомендации эффективны при температуре воздуха 20°С и относительной влажности 60%.

Смесь строительная сухая ТМ «KRISTEK» Г.2.3К6 белая ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЮ

- Прочность основания должна быть не менее прочности смеси.
- Несоблюдение технологии использования, указанной на упаковке, может негативно повлиять на эстетические и эксплуатационные свойства.
- Продукция не подлежит обязательной сертификации.
- Смесь безопасна для здоровья людей при производстве, транспортировке, хранении, применении и при эксплуатации при условии выполнения требований данного стандарта к безопасности производства и охраны труда.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Дата изготовления, срок хранения и номер партии указаны на упаковке.
- Использовать только по целевому назначению.
- Производитель не несет ответственность за использование материала в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.
- Руководство носит характер рекомендации и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании смеси следует использовать средства индивидуальной защиты (респиратор и резиновые перчатки). При работе необходимо беречь кожу и глаза. В случае попадания смеси в глаза - немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу

Срок годности: 12 месяцев со дня производства, указанного на упаковке.

Подлежит утилизации согласно ДСанПіН 2.2.7.029

Условия хранения: Хранить в оригинальной неповрежденной упаковке, на поддонах, в сухом помещении при температуре не более +40°C и влажности воздуха не более 75%.

Гарантийный срок: Производитель гарантирует соответствие качества смесей требованиям настоящего стандарта в течение срока, указанного на упаковке, при условии выполнения требований транспортирования и хранения.

0 800 330 917
Бесплатно по Украине

 **KRISTEK**
СУХИЕ СМЕСИ